Изпитвателен център **ГЛОБАЛ ТЕСТ**

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД
1618 София, ул. „Крушовски връх“ №31
тел/факс (02) 955 9862; 955 9837 • office@globaltest-bg.com

GLOBAL TEST Testing Center

TC GLOBALTEST Ltd.
31, Krushovski Vrah Str., 1618 Sofia, Bulgaria
tel./fax (+359 2) 955 9862; 955 9837 • office@globaltest-bg.com

ИЗПИТВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Номер на протокол 30201 **Дата** 27.06.2013 г. **Заявка за изпитване №** 28963 / 26.06.2013 г.

Заявител:	ЕЛВИРИС ООД
Адрес на заявителя:	София
Дата на представяне на пробата:	25.06.2013 г. **Входящ номер от лаб. дневник:** 7424
Обект на изпитването:	**Пелети, φ6 mm**
Производител:	ЕЛВИРИС ООД
Техн. изисквания:	Пелети. Показателите са посочени на следващата страница / БДС EN 14961-2:2011
Обем на партидата:	x **Обем на извадката:** 10 kg
Място на пробовз.:	с.Марица, община Самоков **Извършил пробовз.:** Ивайло Неделчев

Заключение:

Изпитаната проба отговаря на изискванията за Клас A1 на БДС EN 14961-2:2011

Извършили изпитването:

инж. Яна Георгиева

Ръководител Изпитвателен Център:

инж. Димитър Танев

ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД СОФИЯ GLOBAL TEST laboratories TC GLOBALTEST Ltd. SOFIA-BULGARIA

елипсовиден печат

Стойностите от изпитванията са посочени на страници от 2 до 2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатите от изпитванията са само за изпитаната проба. Извлечения и/или копия от изпитвателния протокол не могат да се правят без писмено съгласие на изпитвателната лаборатория.
Валидни са само протоколи с поставен "сух" и "мокър" печат едновременно!

Поради разрушаващия характер на изпитваните показатели, пробите не подлежат на връщане на заявителя.

Електронна версия на този протокол, за проверка на достоверност, можете да видите на адрес: **www.globaltest-bg.com/proverka/** като използвате следния код: CB01D17C.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО – протокол 30201 / 27.06.2013 г.

Показател	Метод	Мерна единица	Допуск	Резултат	Неопределеност	Условия на измерването
Твърди биогорива. Определяне на общото съдържание на сяра и хлор	БДС EN 15289:2011	%	S ≤ 0.08	S - 0.02	-	T = 23.7 □C RH = 40.2 %
Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на пепел	БДС EN 14775:2009	%	≤ 0,70	0,49	-	T = 23.7 □C RH = 40.2 %
Твърди биогорива. Определяне на калоричността	БДС EN 14918:2010	kJ/kg	≥ 16519	18960	-	T = 23.7 □C RH = 40.2 %
Твърди биогорива. Определяне на съдържанието на влага. Метод на сушене в пещ. Част 2: Обща влага - Опростен метод	БДС EN 14774-2:2009	%	≤ 10	8,1	-	T = 23.7 □C RH = 40.2 %
Твърди биогорива. Определяне на механична стабилност на пелети и брикети. Част 1: Пелети	БДС EN 15210-1:2010	%	≥ 97,50	98,21	-	T = 23.7 □C RH = 40.2 %
Твърди биогорива. Определяне обемното тегло на насипния материал	БДС EN 15103:2010	kg/m³	≥ 600	628,6	-	T = 23.7 □C RH = 40.2 %

Забележка: **Пробата за анализ е предоставена лично от заявителя.**

Д Е К Л А Р А Ц И Я № 30201 / 27.06.2013 г.:

Ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ декларира, че всички методи, по които са проведени изпитванията (измерванията), стандартите за технически изисквания, наредбите или директивите, упоменати по-горе са действащи и актуални към датата на издаване на този протокол.

Отговорник по качеството

(инж. Яна Георгиева)

печат